



# DURACRIL SPORT

## **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Το **DURACRIL SPORT** ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ που εφαρμόζεται σε ασφαλτοστεγανωμένες επιφάνειες και τσιμέντο μετά την εφαρμογή του DURACRIL SPORT PRIMER και του DURACRIL SPORT RESURFACER.
- Ίδανικό για εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και τένις. Κατάλληλο για αθλητικά κέντρα, σχολεία, γυμναστήρια, πεζοδρόμια, διαδρόμους.
- Πιστοποιημένο ως σύστημα βαφής αθλητικών γηπέδων κατηγορίας 3 (Μεσαία) από το διεθνή οργανισμό ITF (International Tennis Federation)
- Εφαρμόζεται απλά και με χαμηλό κόστος, με ειδικά ρολά, ρακλέτες ή σπρέι (πάχους 1-3 mm), παρέχοντας ένα ασφαλές παιχνίδι υψηλής ποιότητας.
- Αποτρέπει τις υψηλές θερμοκρασίες στο υπόστρωμα και μειώνει τους κραδασμούς.
- Για εσωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να συνδυαστεί με προκατασκευασμένο ρολό απορρόφησης κραδασμών πάχους 4-10 mm και στη συνέχεια 2,5-3 kg/m<sup>2</sup> DURACRIL SPORT για να κλείσουν οι πόροι του ρολού και να πλαστικοποιηθεί το δάπεδο.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** 0,8 kg/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις

## **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ:**

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΞΗΡΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΕΣ, ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ. Η επιτυχία εξαρτάται από τη σωστή προετοιμασία του υποστρώματος.

- Εντατικός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες, λάδια, γράσα, υπολείμματα θρυμματισμού κ.λπ.
- Αστάρωμα με DURACRIL SPORT PRIMER (για το σωστή πρόσφυση), σε μία στρώση και κατανάλωση 300gr/m<sup>2</sup> σε ασφαλτικές επιφάνειες και μπετό.
- Όταν το DURACRIL SPORT PRIMER αρχίσει να στεγνώνει, εφαρμόστε το ειδικό αυτοεπιπεδούμενο υλικό DURACRIL SPORT RESURFACER για να κλείσουν οι πόροι της επιφάνειας ασφάλτου ή τσιμέντου σε δύο στρώσεις με κατανάλωση 1Kg/m<sup>2</sup>.
- Μόλις στεγνώσει το DURACRIL SPORT RESURFACER (μετά από 48 ώρες σε 30°C), εφαρμόστε το DURACRIL SPORT σε πάχος 1-2 mm σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος. Μπορεί να αραιωθεί με 6-10% νερό, ανάλογα με τη θερμοκρασία, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ρευστότητα. Η κατανάλωση είναι 0,8 kg/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις

**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ:** Χρησιμοποιήστε το DUROLINE SPORT για αθλητικά γήπεδα σε οποιοδήποτε επιθυμητό χρώμα (Απαραίτητη ποσότητα: 10 κιλά ανά αθλητικό γήπεδο).

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Για τραχιές, αιχμηρές επιφάνειες από άσφαλτο και τσιμέντο, πριν την εφαρμογή τρίψτε με μηχανή μωσαϊκού χρησιμοποιώντας σκληρές πέτρες Νο 12.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζετε περισσότερο από 1,8 kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση. Πάχος μεγαλύτερο από 1 mm ανά στρώση μπορεί να προκαλέσει ρωγμές το καλοκαίρι, επειδή η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την ταχεία εξάτμιση του νερού και δεν επιτρέπει στο υλικό να στεγνώσει κανονικά. Πάχος επένδυσης άνω του 1mm επιτυγχάνεται μόνο με επαναλαμβανόμενες στρώσεις.
- Το καλοκαίρι η ιδανική ώρα εφαρμογής είναι 6-9 π.μ. Το χειμώνα εφαρμόζεται σε ελάχιστη θερμοκρασία 10°C κατά την εφαρμογή και μία ημέρα για το στέγνωμα.
- Οι άνεμοι, οι παγετοί, οι βροχοπτώσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και την επόμενη μέρα (αναφέρεται σε βροχή και παγετό).
- Αν για οποιονδήποτε λόγο καταστραφεί, απλώς επισκευάζεται και ξαναβάφεται.

**DURALAC**  
ΚΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΑΛΛΙΚΟΣ, ΙΩΝΙΑ, 57008,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
0030-2310783762





# DURACRIL SPORT

## **ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

- Λόγω του αυτοεπιπεδούμενου του, εφαρμόζεται με πληθώρα εργαλείων, π.χ. ρολά ριπολίνης, ρολά 1 mm, ρακλέτες, βούρτσες, σπρέι και γενικά κάθε εργαλείο που μπορεί να απλώσει το υλικό με ομοιόμορφο τρόπο και σε ίσα μέρη

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Εμφάνιση:	παχύρρευστο υγρό
Χρώμα:	κεραμιδί, πράσινο, ώχρα, ανοιχτό και σκούρο μπλε, ανοιχτό και σκούρο γκρι και κατόπιν παραγγελίας.
Κατηγορία προϊόντος κατά ITF:	3 Μεσαία
Ειδικό βάρος (20°C) :	1,37-1,39Kgr/lit
Ιξώδες:	7500-8500mPas στους 23°C
Θερμοκρασία για την εφαρμογή και το στέγνωμα του υλικού:	10 έως 30°C
Χρόνος σταθεροποίησης του συστήματος:	5 ημέρες.
Χρόνος εγκατάστασης του συστήματος:	2 ημέρες
Αποθήκευση:	Σε ξηρούς χώρους με ελάχιστη θερμοκρασία 5°C για 6 μήνες.
Συσκευασία :	Σε βαρέλια των 150 και 25 κιλών

## **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:**

Πιστοποιημένο σύστημα από τον Διεθνή οργανισμό ITF-International Tennis Federation. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί ως κατηγορία 3 (μεσαία) που σημαίνει ότι μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις παιχνιδιών καθώς δεν είναι ούτε ιδιαίτερα σκληρή η επιφάνεια αλλά ούτε και ιδιαίτερα μαλακή.



**DURALAC**  
ΚΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΓΑΛΙΚΟΣ, ΙΩΝΙΑ, 57008,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
0030-2310783762

